BMJ Electronics
11 Bis Avenue de la forêt, 44830
BOUAYE, FRANCE.
Téléphone : +33 (0)2-51-70-57-75

EPARGNE OPAQUE PM21

PRESENTATION

L'épargne opaque est un produit de masquage très utile et avantageux lors du soudage des circuits imprimés sur machines à souder automatiques.

CARACTERISTIQUES

-extrait	*60%*
-viscosité	*10 pa.s*
-pH	*11*
-stabilité mécanique	*30*
-solubilité	*eau avant vulcanisation*
-polymérisation	*20 à 40 min (température ambiante) suivant l'épaisseur*
-vulcanisation	*24h à température ambiante*

UTILISATION

L'épargne opaque est un moyen simple, rapide et efficace pour épargner temporairement les surfaces ne devant pas être soudées sur les circuits imprimés ex: visseries, pastilles, pistes etc...
L'épargne opaque s'enlève par pelage, après soudage ou nettoyage, sans laisser de traces.

MODE D'EMPLOI

-appliquer une couche mince d'épargne
-laisser polymériser à la température ambiante pendant 20 min environ
-procéder au soudage
-après refroidissement de la carte CI, peler l'épargne opaque

En cas de polymérisation en étuve, la température ne doit pas dépasser 60°C pendant 48 heures maximum.

VALIDITE

4 à 6 mois environ. Se reporter à la date indiquée sur l'étiquette

CONDITIONNEMENT

Flacons plastiques de 250 ml.