

Date : 09/01/2017	SPÉCIFICATION	
Réf. : Fil	<u>ALLIAGE FLUIDEL 5</u>	
Remplace 11/07/2014	<u>Sn40Pb60 CR</u>	



1 - **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:**

Alliage de brasure binaire composé d'Étain / Plomb.
Cet alliage est conforme à la norme ISO EN 9453 alliage N° 114.

2 - **CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES:**

- | | |
|--|--|
| 2.1. Teneur en Étain | : 40 ± 0,5 % |
| 2.2. Teneur en Plomb | : Solde |
| 2.3. Étain et Plomb de première fusion | |
| 2.4. Type de flux incorporé | : CR |
| 2.5. Teneur en flux incorporé | : Classe 2 (de 1.6 à 2.6%)
Autre nous consulter |

3 - **CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES:**

ALLIAGE : Sn40Pb60

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 3.1. Point de fusion | : 183°C – 238°C |
| 3.2. Poids spécifique | : 9.3 |
| 3.3. Diamètre du fil | : de 0.5 à 5 mm |

FLUX : CR

A base de résine naturelle.
Taux de chlore: 1.1 %
Indice d'acide: 220 mgKOH/g
(ECI >0,7 %)
Excellente vitesse de brasage.
Le décapant CR est un décapant de type 1.1.2 selon la norme ISO EN 9454.
Il est recommandé de nettoyer les résidus après soudage.

4 - **CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI:**

- | | | |
|--------------------------------|-------|------------------|
| 4.1. Température d'utilisation | : fer | de 300°C à 380°C |
|--------------------------------|-------|------------------|

5 - **CARACTÉRISTIQUES DIVERSES:**

- | | |
|------------------------|---|
| 5.1. Conditionnement | : Bobines vertes de 250g, 500g et 1kg. Autre : nous consulter. |
| 5.2. Assurance qualité | : Pour chaque livraison, un certificat de conformité peut être fourni sur simple demande. |
| 5.3. Stockage | : 12 mois dans l'emballage d'origine à température ambiante et à l'abri des intempéries. |

Nous ne pouvons prévoir toutes les conditions dans lesquelles ces informations ainsi que nos produits ou la combinaison de ceux-ci avec d'autres seront utilisés. Nous dégageons toute responsabilité concernant la sécurité et l'adaptation de nos produits utilisés seuls ou en combinaison avec d'autre. Il appartient aux acquéreurs d'effectuer leurs propres tests pour déterminer la sécurité et l'adaptation de chaque produit utilisé seul ou avec d'autres produits, pour leurs propres usages. Sauf accord écrit préalable, nos produits sont vendus sans garantie et les acquéreurs assument toute responsabilité en cas de perte et dommages de toute nature subis par eux-mêmes ou des tiers, provenant soit de la manutention soit de l'utilisation de nos produits qu'ils soient employés seuls ou avec d'autres. En cas de constatation d'une différence au moment de l'utilisation du produit nous vous demandons de consulter notre service technique.